

COTTO D'ESTE®

N u o v e S u p e r f i c i

Texte pour cahier des charges Collection PIETRA D'ISEO

Fourniture de carreaux de céramique en grès cérame laminé Cotto d'Este pour revêtements de sols et murs.

Caractéristiques du produit

Carreaux de grès cérame Cotto d'Este pleine masse, non émaillés, constitués d'un mélange très fin d'argiles de grande qualité auxquelles on ajoute feldspaths, quartz et kaolins, fabriqués par pressage à sec de poudre atomisées puis frittées par cuisson industrielle à des températures supérieures à 1200 °C.

Le grésage complet des carreaux permet d'obtenir un produit compact, non absorbant, résistant au gel, à la flexion, au choc, aux taches, aux attaques chimiques et aux écarts de température.

Conformité aux normes EN 14411-G / ISO 13006-G

La collection Pietra d'Iseo est conforme aux réglementations exigées pour le premier choix en Italie et en Europe (UNI EN 14411-G) et au niveau international (ISO 13006-G).

Certifications de qualité et écologiques

Le maintien des caractéristiques du produit est garanti par le système de gestion de la qualité mis en place par Cotto d'Este dans ses centres de production et certifié selon la norme UNI EN ISO 9001.

La collection est fabriquée dans des centres de production dotés de systèmes de gestion environnementale certifiés UNI EN ISO 14001 (norme reconnue au niveau international) et EMAS (Règlement 1221/09 – système européen de management environnemental et d'éco-audit).

La collection contribue à remplir les critères visant à obtenir les crédits LEED. La teneur en matériaux recyclés pré-consommation est de 40 %, ce qui est certifié par un organisme externe qualifié (Règlement LEED V4 - Crédit MR). Le produit ne contient pas de COV (composés organiques volatils) et a obtenu la certification GREENGUARD GOLD. La Déclaration Environnementale Produit (DEP) est disponible afin de communiquer de manière transparente les performances environnementales de la collection Pietra d'Iseo en se basant sur l'analyse du cycle de vie (ACV).

Description commerciale du produit	
Entreprise	COTTO D'ESTE (Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.)
Collection	PIETRA D'ISEO
Couleurs	CEPPO
Formats	90x90 cm RTT
Surfaces	BOCCIARDATA
Bords	RECTIFIÉS (RCT)
Épaisseurs	20mm



COTTO D'ESTE®

N u o v e S u p e r f i c i

Texte pour cahier des charges

Collection PIETRA D'ISEO

Caractéristiques techniques

Type de produit : Grès coloré dans la masse (UGL)

Conforme à ISO 13006-G (Groupe Bla), EN 14411-G (Groupe Bla)

Caractéristique technique	Méthode d'essai	Caractéristiques requises par EN 14411-G / ISO 13006-G Groupe Bla-UGL	Valeurs moyennes PIETRA D'ISEO
Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,05 %
Effort de rupture (S)	ISO 10545-4	≥ 1300 N	13600 N
Résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²
Résistance à l'abrasion profonde	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	143mm ³
Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Caractéristique non prévue	$\alpha \leq 7 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 3 min.	5 RÉSISTANT
Résistance à l'attaque chimique (*)	ISO 10545-13	Tel qu'indiqué par le producteur	RÉSISTANT LA, HA
Résistance au gel	ISO 10545-12	Aucune altération	RÉSISTANT
Caractéristiques dimensionnelles	Longueur et largeur	ISO 10545-2	± 0,3 %, max ± 1 mm
	Rectitude des côtés	ISO 10545-2	± 0,3 %, max ± 0,8 mm
	Orthogonalité des côtés	ISO 10545-2	± 0,3 %, max ± 1,5 mm
	Planéité	ISO 10545-2	± 0,4 %, max ± 1,8 mm
	Épaisseur	ISO 10545-2	± 5 %, max ± 0,5 mm
Résistance au glissement	DIN 51130	-	R12
	DIN 51097	-	A+B+C
	BCR-TORTUS	-	$\mu > 0,40$
	ANSI A326.3	-	DCOF ≥ 0.42
	AS-NZS 4586	-	P4
	UNE 41901 EX	-	Classe 3
Nuançage	ANSI A 137.1	Tel qu'indiqué par le producteur	V2
Réaction au feu	EN 13823	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe A1 (mur)
	EN 9239-1		Classe A1 _n (sol)
Conductivité thermique	EN 12524	-	$\lambda = 1,3 \text{ W/m } ^\circ\text{K}$
Joint minimum recommandé (**)	Extérieur	-	À PROPOS DE 5-6MM

(*) Exception faite de l'acide fluorhydrique et de ses dérivés.

(**) Sauf indication contraire des instructions de pose nationales. Quoi qu'il en soit, il revient à la Direction des travaux de décider de la largeur des joints.



ISO 9001



ISO 14001



EMAS



RECYCLED MATERIALS



GREENGUARD GOLD



EPD



LEED



LEED



CE MARK



MADE IN ITALY